

## Hoja de Datos de Producto

Edición 08/10/2009  
 Identificación n.º 6.1.2  
 Versión n.º 1  
 Sikaflex® PRO-2HP

# Sikaflex® Pro-2 HP

Masilla elástica monocomponente de poliuretano para el sellado de juntas en construcción

<b>Descripción del Producto</b>	Sikaflex® PRO-2 HP es una masilla selladora monocomponente, de bajo módulo de elasticidad, a base de poliuretano, de bajo módulo de elasticidad permanente y de gran adherencia. Es adecuada para el sellado de juntas con movimiento y juntas de unión tanto para aplicaciones interiores como exteriores.	
<b>Usos</b>	Sikaflex® PRO-2 HP es adecuado para el sellado elástico e impermeable de juntas en edificación y obra civil. Especialmente diseñado para juntas entre elementos de hormigón, fachadas de granito, petos de balcones y juntas de unión (alrededor de ventanas y puertas, fachadas, revestimientos metálicos, elementos de hormigón) tanto como para juntas en madera y estructuras metálicas.	
<b>Características/Ventajas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento</li> <li>■ Capacidad de movimiento del 25%</li> <li>■ Cura sin producir burbujas en su interior</li> <li>■ Baja tensión sobre el soporte</li> <li>■ Buena trabajabilidad (fácil de alisar)</li> <li>■ Excelente adherencia sobre la mayoría de los materiales de construcción</li> <li>■ Alta resistencia al desgarro</li> </ul>	
<b>Ensayos</b>		
<b>Certificados/Normas</b>	Conforme los requerimientos de ISO 11600, F 25 LM UNE 53.622-89, clase A-1	
<b>Datos del Producto</b>		
<b>Forma</b>		
<b>Apariencia/Color</b>	Blanco, gris y marrón.	
<b>Presentación</b>	Unipacs de 300 cm <sup>3</sup> en gris y blanco y salchichón de 600 cm <sup>3</sup> en todos los colores.	
<b>Almacenamiento</b>		
<b>Condiciones de almacenamiento/Conservación</b>	15 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen, bien cerrados y no deteriorados en lugar fresco y seco, entre +10 °C y +25 °C.	
<b>Datos Técnicos</b>		
<b>Composición química</b>	Elastómero monocomponente a base de poliuretano	
<b>Densidad</b>	~ 1,3 kg/l (color gris cemento)	(DIN 53479)
<b>Formación de piel</b>	Entre 60-120 minutos (+23/50% h.r.)	



<b>Velocidad de polimerización</b>	~ 2-3 mm/24 horas (+23/50% h.r.)	
<b>Máximo movimiento admisible</b>	25%	
<b>Dimensionado de la junta</b>	Anchura mínima: 10 mm Anchura máxima: 40 mm	
<b>Descuelgue</b>	0 mm , muy bueno	(DIN EN ISO 7390)
<b>Temperatura de servicio</b>	Desde -40 °C hasta 70 °C	
<b>Propiedades Mecánicas/Físicas</b>		
<b>Resistencia al desgarro</b>	~ 7 N/mm (+23 °C/50% r.h.)	(DIN 53505)
<b>Dureza Shore A</b>	~ 25 después de 28 días (+23 °C / 50% r.h.)	(DIN EN ISO 8340)
<b>Módulo de elasticidad</b>	~ 0.3 N/mm <sup>2</sup> al 100% de elongación (23 °C / 50% r.h.) ~ 0.6 N/mm <sup>2</sup> al 100% de elongación (-20 °C)	(DIN EN ISO 8340)
<b>Alargamiento a rotura</b>	~800% (+23 °C / 50% r.h.)	(DIN 53 504)
<b>Recuperación elástica</b>	>80% (+23 °C / 50% r.h.)	(DIN EN ISO 7389 B)

## Información del Sistema

### Detalles de Aplicación

#### Consumo

La junta debe ser diseñada según la capacidad de movimiento de la masilla. En general la junta debe tener un espesor comprendido entre 10 y 40 mm. La anchura y la profundidad de la junta tendrá que guardar una relación aproximada 2:1 respectivamente.

Dimensiones estándar para soportes cementosos. (según DIN 18540/ tabla 3):

Distancia entre juntas	2 m	2 - 3,5 m	3,5 - 5 m	5 - 6,5 m	6,5 - 8 m
Diseño de la junta	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm
Anchura de la junta	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Profundidad de la junta	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm	15 mm

La mínima anchura de la junta en ventanas debe ser de unos 10 mm.

Las juntas deben ser dimensionadas adecuadamente pues los cambios no son factibles después de la construcción. La base para el cálculo de la anchura necesaria de junta son los valores técnicos característicos de la masilla y de los materiales adyacentes, la exposición de los elementos constructivos, su ejecución y tamaño.

Consumo aproximado

Anchura de la junta	10 mm	15 mm	20 mm	25 mm	30 mm
Profundidad de la junta	8 mm	8 mm	10 mm	12 mm	15 mm
Longitud de la junta/600 ml	Aprox. 7.5 m	Aprox. 4.5 m	Aprox. 2.5 m	Aprox. 1.6 m	Aprox. 1.3 m

Los valores señalados son orientativos.

*Fondo de junta:* Se debe utilizar sólo fondos de juntas a base de espuma de célula cerrada compatibles con la masilla, por ejemplo un perfil de polietileno reticulado.

<b>Calidad del soporte</b>	Limpio y seco, homogéneo, libre de grasa, polvo y partículas mal adheridas. Se deben eliminar pinturas, lechadas y otras partículas sueltas. Se deben seguir las reglas de la buena práctica de la construcción.
<b>Preparación del soporte/Imprimación</b>	<p><i>Sika Primer 3N:</i> En soportes porosos por ejemplo hormigón, hormigón aligerado, mortero... Tiempo abierto: mínimo 30 minutos, máximo 8 horas</p> <p><i>Sika Cleaner 205:</i> Para revestimientos epoxi y poliuretano Tiempo abierto: mínimo 15 minutos,</p> <p><i>Sika Primer 215:</i> Para PVC y para mortero en juntas de unión entre PVC y edificios Tiempo abierto: mínimo 30 minutos, máximo 8 horas</p> <p><i>Sika Primer 204N</i> Para metales, acero inoxidable y acero galvanizado Tiempo abierto: mínimo 30 minutos, máximo 8 horas</p> <p><i>Sika Primer 210T</i> Para aluminio. Tiempo abierto: mínimo 30 minutos, máximo 1 hora.</p> <p>Las imprimaciones son sólo promotores de adherencia. No sustituyen la limpieza de la superficie ni mejoran su resistencia significativamente.</p> <p>Para mayor información consulte la Hoja de Datos de Producto de Imprimaciones para masillas.</p>
<b>Condiciones de Aplicación/Limitaciones</b>	
<b>Temperatura del soporte</b>	Mín. +5 °C / máx. +40 °C
<b>Temperatura ambiente</b>	Mín. +5 °C / máx. +40 °C
<b>Humedad del soporte</b>	Seco
<b>Instrucciones de Aplicación</b>	
<b>Método de aplicación/ Herramientas</b>	Después de la preparación de la junta y el soporte, introducir el fondo de junta a la profundidad requerida y aplicar la imprimación si fuera necesario. Introducir el cartucho en una pistola para sellado y extruir el producto dentro de la junta asegurándose que hay un buen contacto con los labios de esta. Rellenar la junta, impidiendo la inclusión de aire. El Sikaflex Pro 2 HP debe ser apretado firmemente contra los bordes de la junta para asegurar una buena adhesión. Con el fin de conseguir un buen acabado estético se recomienda delimitar la junta con una cinta adhesiva de enmascarar. Ésta se retirará, antes de que la masilla comience a polimerizar. Se recomienda utilizar el líquido alisador de juntas, para obtener una superficie de sellado perfecta.
<b>Limpieza de herramientas</b>	Para eliminar las manchas de masilla fresca utilizar el Sika Top Clean-T. Una vez polimerizada, sólo puede ser eliminada por medios mecánicos.

<p><b>Notas de aplicación/ Limitaciones</b></p>	<p>En general, los sellados elásticos no deben pintarse.</p> <p>Cuando se pinte la masilla con pinturas compatibles ésta debe cubrir al menos 1 mm a cada lado de la junta.</p> <p>La compatibilidad de productos de sellado debe ser ensayado individualmente de acuerdo con la norma DIN 52 452-2.</p> <p>La variación de color puede ocurrir debido a la composición química, alta temperatura, radiación ultravioleta (especialmente con el color blanco). Un cambio en el color no influye en la protección en el producto.</p> <p>Antes de utilizar sobre piedra natural contactar con el Departamento Técnico.</p> <p>No debe utilizarse Sikaflex® PRO-2 HP para el sellado de vidrio, en pavimentos y zonas que se encuentren permanentemente sumergidas.</p> <p>No utilizar sobre soportes bituminosos, cauchos, cloropreno, EPDM y materiales que liberen aceites, plastificantes y disolventes</p> <p>No mezclar o exponer SikaFlex Pro 2-HP sin curar a sustancias que puedan reaccionar con isocianatos, especialmente alcoholes que formen parte de diluentes, solventes, agentes de limpieza y desencofrantes. Ese contacto puede interferir o impedir la reacción del material.</p>
<p><b>Nota</b></p>	<p>Todos los datos técnicos indicados en esta Hoja de Datos de Producto están basados en ensayos de laboratorio. Las medidas reales de estos datos pueden variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.</p>
<p><b>Instrucciones de Seguridad e Higiene</b></p>	<p>Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y demás cuestiones relacionadas con la seguridad.</p>
<p><b>Notas Legales</b></p>	<p>Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de Sika de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de Sika. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso que se le quiere dar. Sika se reserva el derecho de cambiar las propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en la página «www.sika.es».</p>

**OFICINAS CENTRALES  
Y FABRICA**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
Carretera de Fuencarral, 72  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

**OFICINAS CENTRALES  
Y CENTRO LOGÍSTICO**

Madrid 28108 - Alcobendas  
P. I. Alcobendas  
C/ Aragoneses, 17  
Tels.: 916 57 23 75  
Fax: 916 62 19 38

